

Laterlite Più

**ARGILE EXPANSÉE SÈCHE
À FAIBLE ABSORPTION D'EAU**

ARGILE EXPANSÉE LATERLITE SPÉCIALE À FAIBLE ABSORPTION D'EAU

AVANTAGES

SEC

Laterlite Più ne retient pas l'humidité. Le coefficient d'absorption après 30 minutes d'immersion est d'environ 1%.

LÉGER

La masse volumique est d'environ 570 Kg/m³ pour Laterlite Più 0/4, d'environ 340 Kg/m³ pour Laterlite Più 3/8 et d'environ 300 Kg/m³ pour Laterlite Più 8/20.

PRATIQUE

Laterlite Più est confectionné en sac de 50 litres. Il se lie bien avec le ciment et il se mélange avec facilité dans les bétonnières classiques. Laterlite Più demande pour le gâchage seulement l'eau nécessaire à l'hydratation du liant.

POMPABLE

Laterlite Più peut être pompé avec des pompes traditionnelles pour chapes, déjà mélangé avec du ciment.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination	0÷4	3÷8	8÷20
Densité environ Kg/m ³	570	340	300
Résistance à l'écrasement des granulats (NF P 18-309) N/mm ²	3,5	1,5	1,0
Conductibilité thermique certifiée W/mK	0,12	0,09	0,09
Réaction au feu	Euroclasse A1 _{fl} (incombustible)		
Sacs par palettes	50	75	75
Sacs par palettes	30	35	35