

Latermix Facile

CHAPE LÉGÈRE MONOCOUCHE
USAGE EXTÉRIEUR

PRÉMÉLANGÉ POUR CHAPE ET COUVERTURE LÉGÈRE ET ISOLANTE

AVANTAGES

LÉGER

Une chape de 5 cm d'épaisseur pèse seulement 50 kg/m².

La masse volumique en oeuvre est de 1 000 kg/m³.

USAGE

Chape adaptée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour la pose de céramiques à coller ou à poser frais sur frais et pour réaliser des couvertures aussi bien planes qu'en pentes inclinées pour recevoir le collage d'une membrane imperméable.

ÉCONOMIQUE

Idéal pour chape mono couche. Sur le Facile, on pose directement l'étanchéité ou les revêtements céramiques.

ISOLANT

Son coefficient de conductibilité thermique certifiée (0,251 W/mK) est un indice d'économie d'énergie. Le Latermix Facile participe à l'isolation acoustique à l'intérieur associé à un isolant acoustique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité en sac	environ 800 Kg/m ³
Densité en oeuvre	environ 1 000 Kg/m ³
Temps d'application	60 minutes
Température d'application	de + 5 °C à + 35 °C
Praticabilité	24 h
Résistance à la compression à 28 jours	90 kg/cm ² 9 N/mm ²
Réaction au feu	Euroclasse A1 _{fl} (incombustible)
Réduction phonique à l'impact	demander certification
Conductibilité thermique certifiée	0,25 W/mK
Épaisseur conseillée	5 ÷ 10 cm
Consommation	2 sacs/m ² pour 6 cm d'épaisseur en oeuvre
Présentation	sacs de 36,4 litres palettes de 55 sacs (2 m ³ par palettes)
Stockage	6 mois en emballage d'origine en lieu sec, couvert, non ventilé

Sur demande fiche de sécurité et fiche technique.