

Latermix Fast

CHAPE LÉGÈRE MONOCOUCHE
À SÉCHAGE RAPIDE

PRÉMÉLANGÉ POUR CHAPE DE
FINITION À SÉCHAGE RAPIDE
LÉGÈRE ET ISOLANTE

AVANTAGES

PRATIQUE

Latermix Fast est un prémélangé pour chapes de finition et chapes monocouches légères et isolantes à séchage rapide, très adapté au collage de revêtements sensibles à l'humidité (parquet...). La légèreté et la simplicité de pose en facilitent l'emploi et assurent le résultat final.

SÉCHAGE

Latermix Fast en épaisseur de 5 cm à + 20 °C et 55% d'humidité relative, présente une valeur d'humidité résiduelle de 3% seulement en poids après 7 jours de pose.

LÉGER

Latermix Fast en oeuvre a une masse volumique d'environ 1 150 kg/m³, 5 cm d'épaisseur pèsent seulement 58 kg/m² contre 100 kg/m² pour une chape courante sable ciment).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité en sac	environ 1 100 Kg/m ³
Densité en oeuvre	environ 1 150 Kg/m ³
Temps d'applications	60 minutes
Température d'application	de + 5 °C à + 35 °C
Praticabilité	24 h
Résistance à la compression à 28 jours	150 kg/cm ² 15 N/mm ²
Réaction au feu	Euroclasse A1 _{fl} (incombustible)
Réduction phonique à l'impact	demander certification
Conductibilité thermique certifiée	0,29 W/mK
Epaisseur conseillée	5 ÷ 10 cm
Consommation	environ 2 sacs/m ² pour 6 cm d'épaisseur
Présentation	sacs de 54 litres palettes de 26 sacs (1,4 m ³ par palettes)
Stockage	6 mois en emballage d'origine en lieu sec, couvert, non ventilé

Sur demande, fiche de sécurité et fiche technique.